



Skydroll	: dompeling gedurende 700 uur	Geen effect
Methyl Ethylketone	: dompeling gedurende 700 uur	Geen effect
Ethyl acetaat	: dompeling gedurende 700 uur	Geen effect
Xylol	: dompeling gedurende 700 uur	Geen effect
Heptaan	: dompeling gedurende 700 uur	Geen effect
Ethyl alcohol	: dompeling gedurende 700 uur	Geen effect
Ferric chloride	: 10% oplossing 24 uur	Geen effect
Ammoniak Hydroxide	: 10% oplossing 10 uur	Wordt dof
Mil-P-21563	: zeep oplossing 16 uur	Geen effect
Mil-C-25179 AIN in Heptaan	: 25% oplossing, 1 min. (schoonmaakmiddel)	Geen effect
Zwavelzuur	: 10% oplossing, 24 uur	Geen effect
Fosforzuur	: 1% oplossing, 12 uur	Geen effect
Salpeterzuur	: 3% oplossing, 72 uur	Geen effect
TSP	: 1% oplossing, 40 uur	Geen effect

DuraPor20 platen voldoen aan de norm van de volgende specificaties:

Mil.spec. A.8625 A type II coating  
 Mil.spec. P.514C (15.s.1963)  
 (3.2.1. + 3.2.2. Grade B)  
 Mil.spec. P.514D (15.9.1966)  
 (3.2.2. + 3.6.)  
 Fed.Std. G.G. P.455B (10.7.1972) type II, klasse I  
 (klasse II niet standaard)  
 (3.5. - 3-7-1- t/m 3.10 - 6.1 - 6.5.3.)

De producten gemaakt met DuraPor20 en na behandeling voorzien van een 'kleeflaag' voldoen aan Mil.spec. P.19834B.

Alkmaar, 17-09-2018

POLYCHROMAL BV

Eric Hensen